



# OSCAR

## REVOQUE EN PASTA SUPER FINO

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en pasta para trabajos de acabado en interior y al exterior sobre muros y techos. OSCAR permite un acabado idéntico a las masillas grasas, pero en fase acuosa. Los soportes preparados con OSCAR pueden acabarse con pintura de gran calidad (mate, satinada o brillante).

Por su alta dosis de resina, el OSCAR, una vez seco, es bastante impermeable y por lo tanto permite ahorrar pintura. Por su formulación también sirve para recintos húmedos.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina en emulsión, carbonato cálcico, agente reológico y varios aditivos. La pasta es de color blanco.

### SOPORTES ADMITIDOS

#### MUROS Y TECHOS EN INTERIORES:

- Placa de yeso. • Hormigón.
- Pintura vieja. • Baldosas de yeso.
- Cemento cola; • Imprimaciones.
- Madera lijada e imprimada.
- Revoque de desbaste a base de yeso (ETS 1, PARILIS GROS...).

#### MUROS AL EXTERIOR:

- Hormigón liso. • Cemento enlucido.

### REVESTIMIENTOS.

- Papel pintado. • Revestimiento mural.
- Pintura. • R.P.E.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 59.1.

Contrato ANVAR (Agencia Nacional de Valoración de la Investigación) N° A89020142 AE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Densidad de la pasta: 1,9.
- Granulometría: muy fina.
- pH: 7.
- Adherencia: conforme a NFT 30 608.

### PRODUCTOS ASOCIADOS.

HERCULE (en interior o al exterior), PARILIS GROS, ETS 1, como revoques de desbaste.

### ENVASADO.

Cubos de 1,5-5 y 15 kg sobre palet con funda. Tubos de 375 gr.

### ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido del frío y del calor intenso.

## PUESTA EN OBRA

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

No aplicar a temperatura inferior a 5°C. Al exterior, debe recubrirse. No aplicar sobre RPE viejo. No añadir anticongelante, aceite o disolventes.

### PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN.

Los soportes interiores deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, despolvados, duros y exentos de todo resto de desmoldeantes.

Si el soporte es demasiado irregular, aplicar primero un revoque de desbaste.

Desgranar, cepillar y despolvar los hormigones, las placas y las baldosas de yeso.

Lavar, enjuagar e imprimir las pinturas viejas.

### APLICACIÓN.

La aplicación se hace a mano con la ayuda de una llana o espátula. El espesor máximo es de 1 mm por capa. Desgranar y pulir, si es preciso, antes de que el OSCAR endurezca del todo. Limpieza de las herramientas con agua.

### TIEMPO DE SECADO.

Aproximadamente 4-8 horas según el espesor del soporte y las condiciones climáticas.

**RENDIMIENTO.** Unos 250 g/m<sup>2</sup>.

## REVOQUE EN PASTA SUPER FINO

Este revoque en pasta super fino se recomienda para un acabado liso, idéntico al obtenido con las masillas grasas que se pintan.

### VENTAJAS

- Buena impermeabilidad por su alto contenido en resinas.
- Especialmente apto para los recintos húmedos.
- Ausencia total de disolventes (limpieza de las herramientas con agua).

### CONSEJOS DE COLOCACIÓN

OSCAR también sirve para pequeños trabajos de relleno.

Basta mezclarlo con yeso (interior) o cemento (al exterior).

Clasificación AFNOR NFT 36.005  
Familia IV-Clase 4b

