

## SEMMAT+

INTERIOR/EXTERIOR



**Pintura acrílica mate lavable para interiores y exteriores**  
**Calidad superior.**  
**Sin olores.**

### SUSTRATOS APTOS

En interiores y exteriores, paredes y techos.

### MODO DE EMPLEO

#### PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

#### HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo y airless (boquilla 519).

#### LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua.

#### NÚMERO DE CAPAS

2 capas

#### RENDIMIENTO

9 m<sup>2</sup> por litro.

#### SECADO (A 23 °C - 50% HR)

Seco : 2 h.

Segunda mano : 6 h.

#### PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

##### ENVASADO

Cubos de plástico de 15 litros.

##### CONSERVACIÓN

18 meses en el embalaje original sin abrir.

Almacenar al resguardo de la congelación.

##### REFLEJO ESPECULAR

< 3% en un ángulo de 85°.

##### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA

Norma NF EN 13300: Clase 2

(pérdida de grosor de la película > 5 µm y < 20 µm, tras 200 ciclos).

##### EXTRACTO SECO (EN PESO)

57 %.

##### DENSIDAD:

1,5 (norma EUR PL 004).

### VENTAJAS

- Alto Rendimiento.
- Lavable.
- Gran capacidad de cobertura.

### Normativa vigente :

Norma AFNOR T 36005

FAMILIA I – CLASE 7b2.

### Seguridad :

Producto en fase acuosa,  
no sujeto a etiquetado.

### Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :

Este producto contiene menos  
de 1 g/l de COV.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (faibles émissions).